

SHB Schotterwerke
Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG
Industriepark 13/1
74706 Osterburken

Anerkannt nach RAP Stra für Eignungsprüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen, Kontrollprüfungen und Schiedsuntersuchungen in den Bereichen A, B, D, G, H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß § 25 der Landesbauordnung Baden-Württemberg

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. 

Bericht-Nr.: 15M0296 b Projekt Nr.: 15 / 50200 - 502 Berichtsdatum: 02.06.2015

Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen gemäß EN 13043 und TL Gestein-StB 04

	Erstprüfung
1 x	Güteüberwachung 2015
	Sonderprüfung

PRÜFBERICHT



Werk: Buchen-Götzingen **Petrographischer Typ:** Muschelkalk

Probenahme am 07.04.2015 **durch** Herrn Jäckle
im Beisein von Herrn Krauter **als Werkvertreter.**

Durch Güteüberwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom 13.06.2006 / 02.06.2015 **erfasste Produkte:**

Sortennr.	Korngruppe
40	BS 0/2
221	SP 16/22
321	SP 22/32
121	SP 2/16
	SP 8/16

Entnommene und geprüfte Produkte:

Benenn.	Korngruppe	Entnahmestelle
BS	0/2	Band
SP	16/22	"
SP	22/32	"
SP	2/16	"
SP	8/16	"

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

Untersuchungsergebnisse			BS 0/2	Sollwerte
Korngrößenvert. EN 933-1				
	M-%			
22,4	- 31,5	mm		
16,0	- 22,4	mm		
11,2	- 16,0	mm		
8,0	- 11,2	mm		
5,6	- 8,0	mm		
4,0	- 5,6	mm		
2,8	- 4,0	mm		
2,0	- 2,8	mm	0,1	100,0
1,0	- 2,0	mm	27,9	99,9
0,25	- 1,0	mm	57,3	72,0
0,125	- 0,25	mm	10,2	14,7
<	0,125	mm	4,5	4,5
Überkorn bis 2D	Ist	M-%	0,1	
	Soll	M-%	15,0	
Unterkorn bis d/2	Ist	M-%	-	
	Soll	M-%	-	
Kategorie			G _F 85	G _F 85
Feinanteile, EN 933-1		M-%	2,9	
Kategorie			f ₃	f _{angegeben}
Qualität der Feinanteile, EN 933-9				
Methylenblau-Wert		g/kg	-	
Kategorie			MB _F NR	MB _F angegeben
Rohdichte, EN 1097-6, Abs. 9		Mg/m ³	2,66	
Fließkoeffizient, EN 933-6			37	
Kategorie			E _{CS} 35	E _{CS} angegeben
Grobe organische Verunreinigungen, EN 1744-1		M-%	0,0	
Kategorie			m _{LPC} 0,1	m _{LPC} 0,10
Wasserempfindlichkeit				
TP-Gestein, Teil 6.6.3, Serie E				
Wasseraufnahme		Vol.-%	-	
Quellung		Vol.-%	-	
Schüttelabrieb				
Einzelwerte		%	-	
Mittelwert		%	-	

Untersuchungsergebnisse			SP 2/16	SP 8/16	SP 16/22	SP 22/32	Sollwerte
Korngrößenvert., EN 933-1							
	M-%						
31,5	- 45	mm				8,1	
22,4	- 31,5	mm			13,2	75,0	
16,0	- 22,4	mm	5,1	14,6	75,4	13,1	
11,2	- 16,0	mm	36,3	56,7	8,9	0,4	
8,0	- 11,2	mm	26,2	24,9	0,6		
5,6	- 8,0	mm	11,5	3,1		} 3,4	
4,0	- 5,6	mm	6,8	0,3	} 1,9		
2,0	- 4,0	mm	10,9				
1,0	- 2,0	mm	1,3	} 0,4			
0,25	- 1,0	mm					
<	0,25	mm	} 1,9				
Überkorn	Ist	M-%	5,1	14,6	13,2	8,1	
	Soll	M-%	15,0	15,0	15,0	15,0	
Unterkorn	Ist	M-%	3,2	3,8	11,4	16,9	
	Soll	M-%	15,0	20,0	20,0	20,0	
Kategorie			G _{C90/15}	G _{C85/20}	G _{C85/20}	G _{C85/20}	G _{C85/20} , G _{C90/15}
Durchgang Zwischensieb, EN 933-1							
bei 11,2 mm	Ist	M-%	58,6	-	-	-	
	Herstellerwert	M-%	60,0	-	-	-	
	zul. Schwankungsbereich	M-%	47,5-70,0	-	-	-	
Kategorie			G _{20/17,5}	-	-	-	G _{20/17,5}
Feinanteile, EN 933-1							
	M-%		1,3	0,3	0,8	0,7	≤ 1 bzw. 2 M-%
Kategorie			f ₁	f ₁	f ₁	f ₁	f ₁ , f ₂
Kornformkennzahl, EN 933-4							
			18,6	9,7	14,0	11,9	≤ 50
Kategorie			SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₅₀
Plattigkeitskennzahl, EN 933-3							
			18,8	6,9	15,8	8,3	≤ 50
Kategorie			FI ₂₀	FI ₁₅	FI ₂₀	FI ₁₅	FI ₅₀
Gebrochene Oberflächen, EN 933-5							
vollst. gebrochene Körner	M-%		100	100	100	100	
vollst. und teilw. gebr. Körner	M-%		100	100	100	100	
vollst. gerundete Körner	M-%		0	0	0	0	
Kategorie			C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{NR}
Grobe organische Verunreinigungen, EN 1744-1							
	M-%		0,0	0,0	0,0	0,0	
Kategorie			m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,10

Eigenschaften des Kornes 8/11, 8/12 bzw. 10/14 mm aus		SP 8/16	Sollwerte
Rohdichte, EN 1097-6, Abs. 8		Mg/m ³	2,71
Widerstand gegen Zertrümmerung			
Schlagzertrümmerung, EN 1097-2, Abs. 6			
Einzelwerte	M-%	20,06 / 20,34 / 19,78	
Mittelwert	M-%	20,1	≤ 22 M-% für TDS
Kategorie		SZ ₂₂	SZ ₂₂
Los-Angeles-Verfahren, EN 1097-2 Ab. 5			
Los-Angeles-Koeffizient			
Kategorie		LA _{NR}	LA ₃₀
Widerstand gegen Polieren, EN 1097-8			
PSV			
Kategorie		2013 / 2014 / 2015 44 / 45 / 43 PSV ₍₄₃₎	PSV _{NR}
Wasseraufnahme,		M-%	0,40
EN 1097-6, Anh. B			≤ 0,5 M-%
Kategorie		W _{cm} 0,5	W _{cm} 0,5
Widerstand gegen Frost, EN 1367-1			
Absplitterung d < 4 mm			
Kategorie	M-%	0,20	≤ 1 M-%
		F ₁	F ₁
Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung, EN 1367-6			
Absplitterung d < 4 mm			
	M-%	4,7	≤ 8 M-% ≤ 5 M-% Klimazone III
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung, EN 1367-5			
Unterkornanteil < 5 mm			
	M-%	0,1	
Festigkeitsverlust, V _{SZ}			
	M-%	0,6	
Affinität zwischen Gesteinskörnungen u. Bitumen 50/70, EN 12697-11			
Grad der Umhüllung		6 h	%
		24 h	%
		85	
		50	

Beurteilung

Alle entnommenen Proben erfüllen in den geprüften Punkten die Anforderungen der TL Gestein-StB 04 für den Verwendungszweck in Asphaltmischgutsorten AC TD.

INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH



Dr.-Ing. Peter Schellenberg



Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz

Verteiler:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SHB Schotterwerke, Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG, Osterburken, 1-fach |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 42, Karlsruhe, 1-fach |