



SHB Schotterwerke
Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG
Industriepark 13/1
74706 Osterburken

Anerkannt nach RAP Stra für Eignungsprüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen, Kontrollprüfungen und Schiedsuntersuchungen in den Bereichen A, B, D, G, H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß § 25 der Landesbauordnung Baden-Württemberg

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. **bup**

Bericht-Nr.: 14M0270

Projekt Nr.: 14 / 44079 - 502

Berichtsdatum: 07.08.2014

Gesteinskörnungen für Beton gemäß EN 12620

	Erstprüfung
1.	Prüfung 2014
	Sonderprüfung

PRÜFBERICHT



Werk: Laibach

Probenahme am 15.05.2014

durch Herrn Jäckle

im Beisein von Herrn Krauter **als Werkvertreter.**

Vertrag vom:

13.06.2006

1. Entnommene Proben:

Korngruppe / Korngemisch (mm)	Entnahmestelle
2/8	Band
8/16	"
2/16	"
16/22	"

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

2. Prüfergebnisse

2.1 Kornzusammensetzung

nach DIN EN 933-1 (gewaschen und gesiebt)

2.1.1 Grobe Gesteinskörnungen

Korngruppe	Siebdurchgang in M-% durch Prüfsieb (mm)									
	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45
2/8	0,2	0,7	29,8	57,5	96,6	100				
2/16	0,2	0,3	4,6	10,1	25,0	64,6	98,3	100		
8/16			0,5	0,5	5,0	54,0	96,7	100		
16/22					1,1	1,9	14,1	100		

Regelanforderungen:

Korngruppe	Siebdurchgang in M-% durch Prüfsieb (mm)									
	1	2	4	8	11,2	16	22,4	31,5	45	
2/8	≤5	≤20		85-99	≥98	100				
2/16	≤5	≤15		25-56 (39)		90-99	≥98	100		
8/16			≤5	≤20		85-99	≥98	100		
16/22				≤5		≤20	85-99	≥98	100	

2.2 Kornform

2.2.1 Plattigkeitskennzahl

nach DIN EN 933-3

Korngruppe	2/8	2/16	8/16	16/22
Gesamt-Plattigkeitskennzahl, <i>Fl</i>	11,1	6,4	7,1	8,5

Regelanforderung: Plattigkeitskennzahl ≤ 50 M-%

2.2.2 Kornformkennzahl

nach DIN EN 933-4

Korngruppe	2/8	2/16	8/16	16/22
------------	-----	------	------	-------

Kornformkennzahl, <i>S</i> /	9,7	10,9	7,2	5,2
------------------------------	-----	------	-----	-----

Regelanforderung: Kornformkennzahl ≤ 55 M-%

nach ZTV-ING: Kornformkennzahl ≤ 20 M-% bei gebrochenen Gesteinskörnungen

2.3 Feinanteile

2.3.1 Gehalt an Feinanteilen

nach DIN EN 933-1 (Waschen und Sieben)

Korngruppe	2/8	2/16	8/16	16/22
------------	-----	------	------	-------

Siebdurchgang < 0,063 mm, M-%	0,2	0,2	0,3	0,3
-------------------------------	-----	-----	-----	-----

Regelanforderung: Feinanteile < 0,063 mm	feine Gesteinskörnungen	≤ 3 M-%
	grobe Gesteinskörnungen	$\leq 1,5$ M-%
	Korngemische	≤ 3 M-%

wenn Feinanteile ≥ 3 M-%, Beurteilung der Feinanteile erforderlich

2.3.2 Beurteilung von Feinanteilen

nach DIN EN 933-9

Korngruppe	-
------------	---

Methylenblau-Wert, <i>MB</i> g/kg	-
-----------------------------------	---

2.4 Kornrohichte und Wasseraufnahme

nach DIN EN 1097-6, Abschnitt 8 bzw. 9

Korngruppe	2/8	2/16	8/16	16/22
------------	-----	------	------	-------

Rohdichte (scheinbar) Mg/m ³	2,74	2,74	2,73	2,77
---	------	------	------	------

Rohdichte (ofentrocken) Mg/m ³	2,68	2,69	2,68	2,71
---	------	------	------	------

Rohdichte (wassergesättigt, oberflächentrocken) Mg/m ³	2,70	2,71	2,70	2,74
---	------	------	------	------

Wasseraufnahme M-%	0,8	0,7	0,6	0,8
--------------------	-----	-----	-----	-----

2.5 Dauerhaftigkeit

2.5.1 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel

nach DIN EN 1367-1

Korngruppe	4/8	8/16	16/22	
Auffälligkeit des Siebrückstandes	keine	keine	keine	
Frostwiderstand, <i>F</i> Masseverlust M-%	0,8	0,5	0,7	(2013)

Regelanforderung: Masseverlust ≤ 4 M-%

2.5.2 Widerstand gegen Frost-Tausalz-Wechsel (Magnesiumsulfat-Widerstandsfähigkeit)

nach DIN EN 1367-2

Messprobe 10/14 mm gewonnen aus Korngruppe	8/16	mm	
Spannweite der Einzelwerte M-%	10,1 - 12,4		
Magnesiumsulfat-Wert, <i>MS</i> Masseverlust M-%	11,0		(2013)

2.6 Widerstand gegen Zertrümmerung/Festigkeit

nach DIN EN 1097-2, Abschnitt

Messprobe 8/12 mm gewonnen aus Korngruppe	8/16	mm
Schlagzertrümmerung, SZ	19,0	

2.7 Stahlangreifende Stoffe

nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 7

Korngruppe	2/8	2/16	8/16	16/22	
Chloridgehalt, <i>Cl</i> M-%	0,0003	0,0002	0,0001	0,0002	(2013)

Regelanforderung: Chloridgehalt $\leq 0,04$ M-%

2.8 Schwefelhaltige Bestandteile

2.8.1 Säurelösliches Sulfat

nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 12

Korngruppe		2/8	2/16	8/16	16/22
säurelöslicher Sulfatgehalt, ausgedrückt als SO ₃	M-%	0,13	0,13	0,12	0,21

Regelanforderung: säurelöslicher Sulfatgehalt ≤ 0,8 M-%

2.8.2 Gesamtschwefel

nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 11

Korngruppe		2/8	2/16	8/16	16/22
Gesamtschwefelgehalt, ausgedrückt als S	M-%	0,32	0,32	0,30	0,52

Regelanforderung: Gesamtschwefelgehalt ≤ 1 M-%

2.9 Andere Bestandteile

2.9.1 Organische Stoffe, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern

nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1

Korngruppe		2/8	2/16	8/16	16/22
Natronlaugeversuch, (Färbung der Prüflösung im Vergleich zur Bezugslösung)		heller	heller	heller	heller

Regelanforderung: Prüflösung: beim Natronlaugeversuch heller als Bezugslösung

2.9.2 Bestandteile, die die Oberflächenbeschaffenheit von Beton beeinflussen

nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2

Korngruppe	2/8	2/16	8/16	16/22
Anteil an leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen M-%	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Regelanforderung:	Anteil leichtgewichtiger organischer Verunreinigungen			
	Feine Gesteinskörnungen		≤ 0,50 M-%	
	Grobe Gesteinskörnungen / Korngemische		≤ 0,10 M-%	
nach ZTV-ING:	Feine Gesteinskörnungen		≤ 0,25 M-%	
	Grobe Gesteinskörnungen		≤ 0,05 M-%	

2.10 Muschelschalengehalt

nach DIN EN 933-7

Dieses Verfahren ist nur für Kies aus dem Meer oder für Gesteinskörnungen mit Kies aus dem Meer anzuwenden.

2.11. Alkali-Kieselsäure-Reaktivität

nach DAfStb-Richtlinie

Alkali-Kieselsäure-Reaktionen sind bei Muschelkalk aus Süddeutschland nicht bekannt. Eine Prüfung wird daher nicht durchgeführt. Die Gesteinskörnungen können nach der DAfStb-Richtlinie in die Alkaliempfindlichkeitsklasse E I eingestuft werden.


3. Beurteilung

Alle untersuchten Gesteinskörnungen erfüllen in allen geprüften Punkten die Regelanforderungen der DIN 1045-2, Anhang U.

INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH


Dr.-Ing. Peter Schellenberg




Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz

Verteiler:

SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG, Osterburken, 1-fach